

decotric Fein-Makulatur

Anwendungsbereich:

decotric Fein-Makulatur eignet sich als ideale Vorbereitung für Tapezierarbeiten auf rauen und körnigen Untergründen. Anwendbar auf allen mineralischen Untergründen wie Gipsputz, Kalk- und Zementputz, Beton u. ä. Mit der decotric Fein-Makulatur erhält man glatte, neutrale sowie leicht saugfähige Untergründe für nachfolgende Tapezierarbeiten.

Eigenschaften:

- Tapezier-Untergrund
- glättet raue und körnige Putze
- reguliert die Saugfähigkeit
- füllt die Poren
- sorgt für eine bessere Haftung und Korrigierbarkeit der Tapeten

Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Holzmehl, mineralische Anteile, modifizierte Stärke
Dichte:	ca. 0,46 g/cm ³
pH-Wert:	7 – 8

Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muss trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Schalöl etc.) sein. Alte Leimfarbenanstriche und schlecht haftende Tapeten entfernen. Stark saugende, sandende und kreidende Untergründe mit decotric Tiefengrund LF grundieren. Risse und Löcher mit decomur Super-Haftspachtel oder decofill Füllspachtel innen ausbessern.

Ansatz:

decotric Fein-Makulatur unter Rühren in sauberes, kaltes Wasser (s. Tabelle) einrieseln lassen und kurze Zeititerrühren. Nach einer Quellzeit von 30 Minuten den Ansatz nochmals kräftig durchrühren.

Auftragsmethode	Wassermenge pro 1 kg
Bürstenauftrag	6 l
Spachtelauftrag	4 – 5 l
Airless-Spritzgerät	8 l

Verarbeitung:

decotric Fein-Makulatur mit einer Deckenbürste gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Bei sehr rauen oder unebenen Untergründen kann decotric Fein-Makulatur auch als Spachtelmakulatur angesetzt und mit

einer Glättkelle oder einem Flächenspachtel aufgezogen werden. Für große Flächen lässt sich decotric Fein-Makulatur auch rationell mit einem dafür geeignetem Airless-Spritzgerät verarbeiten. Die Eignung muss unter Umständen bei dem Gerätehersteller nachgefragt werden. Die behandelte Fläche vor dem Tapezieren vollständig durchtrocknen lassen. Bei Bedarf kann die Fläche leicht nachgeschliffen werden.

Verbrauch:

Je nach Untergrundbeschaffenheit und Auftragsmethode reicht 1 kg für ca. 20 – 25 m².

Hinweise:

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen, kühl und trocken lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Produktreste nach EWC-Abfallschlüssel-Nr. 08 04 14 entsorgen.

Artikel-Nr.

004002001

EAN

4007955040026

Gebindegröße

1 kg



Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.