

Stucco per superfici e piastrelle decoplast

Campo di applicazione:

Lo stucco per superfici e piastrelle decoplast è ideale per riempire crepe e fori, nonché per riparare, lisciare e livellare sottofondi a base di dispersione (come intonaci a base di resina sintetica, pitture a dispersione e per facciate) e tutti i sottofondi minerali – come ad esempio facciate, superfici di pareti e soffitti in intonaco di gesso, calce e cemento, calcestruzzo, mattoni e simili. Con decoplast è possibile stuccare in modo sicuro anche piastrelle smaltate, zoccoli verniciati a olio e supporti simili non assorbenti. Non adatto per la stuccatura di supporti elastici.

Caratteristiche:

- estrema adesione su supporti difficili e non assorbenti
- piastrelle smaltate
- intonaci a base di resina sintetica
- tessuto in fibra di vetro
- pitture a dispersione

Dati tecnici:

Materie prime:	cemento speciale bianco, resina sintetica in polvere, riempitivi minerali e additivi
Densità apparente:	circa 850 kg/m ³
Valore pH:	< 11,5

Preparazione del sottofondo:

Il supporto deve essere resistente e privo di agenti distaccanti (polvere, olio da casseforme e simili). I supporti lisci e non assorbenti – come piastrelle e zoccoli verniciati a olio – devono essere puliti a fondo e sgrassati, ad esempio con decotric Anlauger. I supporti fortemente assorbenti, sabbiosi e che sfarinano devono essere trattati con decotric Tiefengrund LF.

Applicazione:

Versare 2,5 parti di decoplast in 1 parte di acqua fredda e pulita (ad es. 750 g di decoplast in 300 ml di acqua). Mescolare energicamente fino a ottenere una malta priva di grumi. Applicare lo stucco preparato entro 30 minuti. Eventuali irregolarità possono essere livellate a umido o con una spugna.

Lavori successivi:

Eseguire le successive mani di pittura e gli incollaggi solo dopo la completa essiccazione della superficie stuccata. A seconda dello spessore dello strato applicato, del sottofondo e della temperatura ambiente, il tempo di essiccazione è di circa 24 ore. Non verniciare lo strato di stucco e non ricoprirlo con pitture a base di silicato puro, calce o cemento. In caso di stuccatura su tutta la superficie, non è necessario applicare un primer prima dei successivi lavori di decorazione con nastro adesivo e di verniciatura. In caso di lavori di ritocco, tenere conto delle diverse capacità di assorbimento e alcalinità. È indispensabile attenersi alle istruzioni dei produttori di vernici e adesivi per il pretrattamento dei supporti cementizi.

Avvertenze:

Non applicare a temperature dell'oggetto e dell'ambiente inferiori a +5 °C. Pulire gli attrezzi con acqua dopo l'uso.

Per i dati relativi alla sicurezza, consultare la scheda di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito web www.decotric.de o all'indirizzo sds@decotric.de.

Conservazione:

Conservare i contenitori ben chiusi in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Smaltimento:

Consegnare al riciclaggio solo i contenitori completamente svuotati. I residui di materiale essiccati possono essere smaltiti con i rifiuti domestici o come rifiuti da cantiere. Smaltire i residui non induriti secondo il codice di classificazione dei rifiuti EWC n. 06 02 99.

Codice articolo contenitore	EAN	Dimensioni del
033101001	4007955331018	750 g
033102001	4007955331025	5 kg
033107001	4007955331070	15 kg
033104001	4007955331049	25 kg



Nota:

Tutte le informazioni e i dati contenuti nella presente scheda tecnica corrispondono alle nostre esperienze pratiche e alle analisi di laboratorio e si basano sullo stato attuale della tecnica. Tuttavia, possono costituire solo indicazioni generali che non comportano alcuna garanzia sulle proprietà. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e lavorazione esulano dal nostro controllo, dalle presenti indicazioni non può derivare alcun vincolo giuridico. Spetta all'utente verificare l'idoneità dei prodotti all'uso previsto nelle rispettive condizioni d'impiego.