

decofill Enduit Extérieur

Le decofill Enduit Extérieur s'utilise pour le rebouchage de trous et fissures, le dégrossissage et lissage de surfaces inégales ainsi que la réparation de sols, marches d'escalier etc. à l'intérieur et l'extérieur des maisons. Il s'applique sur tous supports minéraux même humides, mais non suintants, tels que béton, enduits à base de chaux, ciment ou plâtre, béton cellulaire, enduits de ragréage, briques et similaires. L'enduit résiste aux intempéries et à l'humidité. Il est ainsi très approprié pour des travaux d'enduisage des façades, pièces humides, caves et garages.

Caractéristiques:

- S'applique même sur supports humides
- Renforcé de résine synthétique
- Laisse respirer le mur
- Applicable en épaisseur de 0,4 à 5cm par couche
- Temps ouvert de 4 5 heures
- Blanc

Données techniques :

Matière première:	Ciment blanc, poudre de résine synthé- tique, méthylcellulose, additifs	
Densité:	env. 1,35 g/cm³	
Valeur pH:	12 - 13	
Marquage COV:	A+	
Rendement :	1,2 kg de poudre par m² pour 1mm d'épaisseur	
Temps d'utilisation :	4 -5 heures	

Prétraitement du suppport :

Le support doit être solide et exempt d'agents de séparation (poussière, huile de décoffrage etc.). Enlever des particules et anciennes peintures mal adhérentes. Prétraiter du béton sec très lisse ainsi que des supports friables, farineux ou trop absorbants avec le decotric Durcisseur de fonds LF.

Mode d'emploi :

Saupoudrer 2,5 volumes du decofill Enduit Extérieur dans 1 volume d'eau propre et froide (par ex. 1 kg d'enduit dans 0,3 litres d'eau) et remuer jusqu'à l'obtention d'une pâte sans grumeaux. L'enduit préparé s'utilise env. 4 - 5 heures.

Travaux suivants:

Effectuer des travaux de peinture ou de collage seulement après séchage complet de la surface enduite. En application sur supports humides, ne recouvrir l'enduit qu'avec des peintures silicates ou à la chaux pour ne pas diminuer la microporosité de l'enduit. Suivre impérativement les instructions des fabricants de peintures ou de colles concernant le prétraitement des supports contenants du ciment (par ex. de les neutraliser avec le fluate Olafirn).

Indications importantes:

Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à +5 °C. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après leur utilisation.

decotric GmbH, Im Schedetal 1, 34346 Hann. Münden, Allemagne Tél.: +49 55 41 / 70 03 – 461 \cdot export@decotric.fr

Etat au 20/10/2025



Consignes de sécurité :

Consulter la fiche de données de sécurité pour obtenir des informations importantes pour la sécurité. Les fiches de données de sécurité peuvent être téléchargés sur notre site web www.decotric.fr ou demandées par courriel à l'adresse sds@decotric.de.

Stockage:

Stocker bien fermé au frais et sec, mais à l'abri du gel.

Elimination:

Déposer seulement des récipients complètement vidés au recyclage. Eliminer des restes séchés du produit avec les ordures ménagères ou comme déchets de chantier. Eliminer des restes non durcis selon le code déchets EWC 06 02 99.

Informations administratives:

N° d'article	GENCOD	Conditionnement
003102001	4007955031024	1kg
003103001	4007955031031	5kg
003107183	4007955031277	15kg







decotric GmbH, Im Schedetal 1, 34346 Hann. Münden, Allemagne Tél.: +49 55 41 / 70 03 – 461 · export@decotric.fr

Etat au 20/10/2025

Remarque: