

decomur Enduit au Rouleau

Domaine d'utilisation:

Enduit acrylique pour lisser des supports intérieurs aux murs et plafonds. Cet enduit souple s'applique facilement avec les outils habituels et il est facile à lisser. Il est idéal pour égaliser des enduits à base de plâtre, chaux ou ciment, du béton, des plaques de plâtre et autres plaques du domaine des cloisos sèches, peintures et enduits à base de résine synthétique. Même des toiles de verre et recouvrements muraux décoratifs peuvent être recouverts rapidement et facilement.

Caractéristiques:

- Enduit prêt à l'emploi pour murs et plafonds
- Appliquer au rouleau, lisser, terminé!
- Application simple sans outils spéciaux
- Très facile à poncer

Données techniques:

Matières premières: Résine synthétique, charges minérales, eau, additifs
 Densité: env. 1,4 g/cm³
 Valeur pH: 7,5 – 8,5

Préparation du support:

Le support doit être sec, solide et exempt de poussière, cire, graisse etc. Enlever toutes particules mal adhérentes sur le support et décoller les anciens papiers peints ou badigeons avec le Décol' Papiers Peints de decotric. Reboucher avant les trous, fissures et autres défauts avec les enduits decomur intérieur ou decofill intérieur de decotric. Traiter les supports friables, farineux ou trop absorbants avec le Durcisseur de fonds LF (sans solvants) de decotric. Nettoyer les peintures avec la Lessive Professionnelle de decotric.

Mode d'emploi:

Entourer la surface à traiter avec un ruban adhésif résistant à l'humidité (couvrir les surfaces murales et du plafond avoisinantes, les cadres des fenêtres et de portes). D'abord, appliquer l'enduit au niveau des bords à l'aide d'un pinceau spalter. Appliquer ensuite l'enduit sur la surface de manière homogène à l'aide d'un rouleau à poils moyens et l'égaliser de suite avec une lisseuse. Traiter des grandes surfaces en plusieurs sections. Après le lissage, enlever tout de suite le ruban adhésif. L'épaisseur maximale par couche est de 3 mm. Si nécessaire, une deuxième couche peut être appliquée après séchage complet de la première.

Temps de séchage:

Suivant l'épaisseur de couche, de l'absorption du support et des conditions ambiantes, le temps de séchage est d'env. 6 à 8 heures. En cas de conditions défavorables (p. ex. températures basses, taux d'humidité élevé) le temps de séchage peut se prolonger.

Travaux suivants:

Après le séchage, les surfaces enduites peuvent être recouvertes par des papiers peints, colles ou peintures. Si nécessaire, la couche séchée est facile à poncer (Granulométrie 120 – 180). Avant de continuer les travaux, dépoussiérer soigneusement la surface ponçée et la traiter avec le decotric Durcisseurs de fonds LF ou le Durcisseur en Gel.

Consommation:

La consommation dépend de l'épaisseur de la couche appliquée. A une épaisseur de 1mm, la consommation est d'env. 1,4 kg par m².

Indications importantes:

Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à +5 °C. Nettoyer les outils tout de suite à l'eau. En cas de contact avec les yeux, les rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Ne pas laisser entrer dans la canalisation, des eaux ou dans la terre.

Consulter la fiche de données de sécurité pour obtenir des informations importantes pour la sécurité. Les fiches de données de sécurité peuvent être téléchargées en visitant notre site web www.decotric.fr.

Stockage:

Stocker le récipient bien fermé hors de portée des enfants au frais, mais hors gel.

Elimination:

Déposer uniquement des récipients entièrement vidés au recyclage. Eliminer les restes séchés du produit avec les déchets ménagers ou comme déchets de chantier. Eliminer les restes non durcis selon le code CED 08 04 10.

N° d'article	GENCODE	Conditionnement
032902001	4007955329022	6 kg
032903001	4007955329039	12 kg



Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.