

decofill Enduit de Rénovation

Enduit acrylique sans solvants pour l'intérieur. Facile à lisser et à poncer.

| | | |
|--------------------------------|--|--|
| Domaine d'utilisation: | Le <i>decofill Enduit de Rénovation</i> de decotric s'utilise pour lisser et dégrossir des supports inégaux ou rugueux tels que tous supports minéraux (briques, béton, etc.), peintures, enduits décoratifs et plaques de plâtre cartonnées en épaisseur de 0 à 5 mm. | |
| Données techniques: | Matières premières: | dispersion acrylique, charges, additifs, eau |
| | Densité: | env. 1,73 g/cm ³ |
| | PH: | 8,5 |
| | Consommation: | env. 1,7 kg par m ² et mm d'épaisseur |
| | Temps de séchage: | 4 – 7 heures selon l'épaisseur de couche, l'absorption et température du support ainsi que la température ambiante |
| Préparation du support: | Le support doit être sec, solide et exempt d'agents de séparation (poussière, graisse, etc.). Enlever les anciens papiers peints ou badigeons avec le Décol' Papiers Peints de decotric et toutes particules mal adhérentes sur le support. Reboucher avant les trous et fissures profonds avec les enduits <i>decofill intérieur</i> ou <i>decomur intérieur</i> de decotric. Traiter les supports friables, farineux ou trop absorbants avec le <i>Durcisseur de fonds LF</i> (sans solvants) de decotric. | |
| Mode d'emploi: | Appliquer le <i>decofill Enduit de Rénovation</i> de decotric jusqu'à une épaisseur de 5 mm par couche. Recouvrir l'enduit seulement après séchage complet. Avant d'appliquer un enduit décoratif sur la surface enduite, la traiter avec le <i>Durcisseur de fonds LF</i> (sans solvants) de decotric. Ne pas appliquer sur bois, métaux, matières synthétiques et verres. Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5°C. Nettoyer les outils tout de suite à l'eau. | |
| Article n°: | 144 | |
| Conditionnements: | Tube de 400 g | |
| | Pot de | 1 kg |