SILIFIRN W Hydrofuge pour Façades

Hydrofuge à base de siloxane en phase aqueuse pour imperméabiliser des supports minéraux. Protège les murs extérieurs et façades contre l'humidité ou la pluie même battante et protège ainsi aussi contre des dégâts causés par le gel.

Caractéristiques :

- sans solvants
- prêt à l'emploi
- très pauvre en odeurs
- bon pouvoir pénétrant
- devient transparent en séchant
- conserve la microporosité en séchant

Domaine d'utilisation:

Le *SILIFIRN W* de decotric imperméabilise des supports minéraux bruts et les recouvre avec une couche fine, transparente et matte sans altération de la perméabilité de la vapeur et de l'aspect du matériel traité. Des supports appropriés au traitement avec le *SILIFIRN W* sont: crépis à base de ciment ou de chaux, joints dans les salles d'eau, pierre naturelle, maçonnerie, béton, béton cellulaire et peintures à base de chaux, ciment ou silicate. Ne pas en appliquer sur des supports à base de plâtre.
Le produit protège grâce à la réduction de pénétration d'eau le support traité contre des dommages (causés par le gel) et des salissures. On réduit aussi les dépenses de chauffage.

Données techniques :

Matière première	émulsion de silane / siloxane	
Densité	environ 1,00 g/cm³	
PH	7-8	
Consommation pour deux couches	béton cellulaire: grès: béton: crépis minéraux:	env. 0,3 l/m² env. 0,3 l/m² env. 0,3 l/m² env. 0,4 l/m²

Préparation du support :

Le support doit être moyennement sec, solide et exempt d'agents séparatifs (graisse, huile de décoffrage, etc.).

Mode d'emploi :

Appliquer le *SILIFIRN W* de decotric de haut en bas avec pinceau, brosse ou pulvérisateur approprié frais sur frais. Après la disparition des taches luisantes éventuellement présentes de la première couche, appliquer la deuxième couche.

On peut tremper des petits éléments de construction directement dans le *SILIFIRN W* de decotric.

decotric GmbH, Im Schedetal 1, 34346 Hann. Münden, Allemagne
Tél.: +49 55 41 / 70 03 – 21 · export@decotric.fr

Etat au 14/01/2021

Remarque:
Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.

Indications importantes :

Ne pas essayer de recouvrir les supports traités avec l'hydrofuge !

Nettoyer les outils tout de suite à l'eau.

Consignes de sécurité :

Consulter la fiche de données de sécurité pour obtenir des informations importantes pour la sécurité.

Stockage :

Stocker bien fermé au frais.

Informations administratives :

N° d'article	GENCOD	Conditionnement
014901000	4007954149010	1 l
014902000	4007954149027	2,5 l
014903000	4007954149034	5 l
014904000	4007954149041	10 l

decotric GmbH, Im Schedetal 1, 34346 Hann. Münden, Allemagne
Tél.: +49 55 41 / 70 03 – 21 · export@decotric.fr

Etat au 14/01/2021

Remarque:
Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.