

decotric easy Kleister

Anwendungsbereich:

Ideal zum Verkleben glatter und geprägter Vliestapeten sowie von Vlies-Rauhfaser, Rauhfaser und Strukturtapeten.

Eigenschaften:

- Verarbeitung einfach easy
- spritzt und tropft nicht
- mit der Rolle auf die Wand
- starke Anfangshaftung und Klebkraft
- sehr gute Korrigierbarkeit der Tapetenbahnen
- hohe Feuchtfestigkeit beim Überstreichen
- trocknet transparent auf
- kalk- und zementbeständig
- konservierungsmittelfrei

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Methylcellulose, Kunstharzpulver, Stärkeether, Additive
Schüttgewicht: ca. 550 kg/m³

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss tragfähig, trocken, fest, eben, gleichmäßig saugend und frei von Trennmitteln (Staub, Fett u. ä.) sein. Alte Tapeten und schlecht haftende Anstriche entfernen. Risse, Löcher und Unebenheiten verspachteln. Stark saugende, sandende und kreidende Untergründe sowie geschliffene Flächen mit decotric Tiefengrund LF grundieren. Farbtonunterschiede des Untergrundes mit decotric Tapetengrund weiß ausgleichen

Ansatz:

Packungsinhalt unter kräftigem Rühren zügig in sauberes, kaltes Wasser (siehe Tabelle) einstreuen und kurze Zeit weiterrühren. Nach 2– 3 Minuten nochmals umrühren. Nach ca. 15 Minuten den Kleister erneut kräftig durchrühren.

Verwendung	Ansatz	Wassermenge für 200 g	Packung reicht für
Vorkleistern	1 : 20	4 l	ca. 24 m ²
Wandklebetechnik mit der Rolle	1 : 15	3 l	ca. 16 m ² ca. 3 Euro-Rollen
Auftrag mit der Bürste	1 : 15	3 l	ca. 16 m ² ca. 3 Euro-Rollen

Euro Rolle: ca. 10,05 x 0,53 m

Verarbeitung:

Wandklebetechnik (Auftrag auf den Untergrund): Da Vliestapeten keine Weichzeit benötigen, können sie schnell und einfach in der Wandklebetechnik verarbeitet werden. Hierzu den Kleister mit einer kurzflorigen Rolle in der Breite von 1 – 2 Tapetenbahnen gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Die Tapetenbahn in das frische Kleberbett einlegen und gleichmäßig und blasenfrei andrücken.

Auftrag auf die Tapete: Den Kleister mit einer Bürste gleichmäßig auf den Tapetenrücken auftragen. Die Tapetenbahnen zusammenlegen und nach Einhaltung der vorgeschriebenen Weichzeit auf Stoß verkleben. Gleichmäßig und blasenfrei andrücken.

Hinweise:

Die Verarbeitungsvorschriften der Tapetenhersteller sind unbedingt zu beachten. Eventuelle Kleisterrückstände auf der Tapetenvorderseite sofort mit einem feuchten Tuch entfernen. Nicht unter +5 °C Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Frei von Konservierungsmitteln, daher sollte der angerührte Kleister bald verarbeitet werden.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.decotric.de oder unter sds@decotric.de.

Lagerung:

Gut verschlossen, kühl und trocken lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Einge-trocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. EWC-Abfallschlüssel-Nr. 08 04 14.

Artikel-Nr.
023702001

EAN
4007955237020

Gebindegröße
200 g

Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.