

decomur Enduit Façades prêt à l'emploi

Le decomur Enduit Façades prêt à l'emploi de decotric s'utilise pour reboucher des trous et fissures et pour lisser tous supports minéraux (plaques de plâtre, brique, béton, ciment, etc.) ainsi que des supports bloqués (RPE, peintures, carrelage, polystyrène, panneaux agglomérés, enduits décoratifs, etc.). Il s'applique en épaisseur de 0 à 5 mm par couche, est facile à poncer, sèche sans retrait ou fissures et peut être teinté dans la masse.

Caractéristiques :

- · enduit acrylique en phase aqueuse
- très fin pour l'extérieur et l'intérieur
- haute résistance à l'humidité

Données techniques :

Matières premières	dispersion acrylique, charges, additifs, eau	
Densité	1,8 g/cm ³	
PH	8 – 9	
Mise en peinture/ Temps de séchage	sur supports absorbants 2 heures par mm d'épaisseur, sur supports non absorbants 3 heures par mm d'épaisseur à un taux d'humidité de 50 % et une température ambiante de + 20°C	
Consommation	env. 1,7 kg par m² et mm d'épaisseur	
Marquage émissions dans l'air intérieur	С	

Préparation du support :

Le support doit être sec, solide et exempt d'agents de séparation (poussière, huile de décoffrage, graisse, etc.). Enlever toutes particules mal adhérentes sur le support et décoller les anciens papiers peints ou badigeons avec le *Décol' Papiers Peints* de decotric. Reboucher les trous et fissures profondes à l'intérieur avec les enduits decomur S45 Super Enduit Intérieur ou decofill Enduit Intérieur et à l'extérieur avec les enduits decoplast V30 ou decomur Façades de decotric. Traiter les supports friables, farineux ou trop absorbants avec le *Durcisseur de fonds LF* (sans solvants) de decotric. Nettoyer les supports bloqués avec la *Lessive Professionnelle* de decotric.

Mode d'emploi :

Appliquer le *decomur Enduit Façades* jusqu'à 5 mm d'épaisseur par couche avec un couteau à enduire ou platoir. Lisser les irrégularités d'enduit frais avec une éponge humide ou, pour les larges surfaces, avec une taloche à dos mousse humidifiée. Sinon, attendre le séchage avant ponçage.

Attendre le séchage complet de la surface enduite avant la pose de papiers peints ou peintures. Le traitement de la surface enduite avec un durcisseur de fonds n'est pas obligatoire.

decotric GmbH, Im Schedetal 1, 34346 Hann. Münden, Allemagne Tél.: +49 55 41 / 70 03 – 461 · export@decotric.fr

Etat au 23/10/2025



Indications importantes:

Ne pas appliquer sur bois, matières synthétiques, métaux ou verre. Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5°C. Nettoyer les outils tout de suite à l'eau.

Consignes de sécurité :

Consulter la fiche de données de sécurité pour obtenir des informations importantes pour la sécurité. Les fiches de données de sécurité peuvent être téléchargés sur notre site web www.decotric.fr ou demandées par courriel à l'adresse sds@decotric.de .

Stockage:

Stocker bien fermé au frais, mais à l'abri du gel.

Elimination:

Déposer uniquement des récipients entièrement vidés au recyclage. Eliminer les restes séchés du produit avec les ordures ménagères ou les déchets de chantier. Eliminer les résidus non durcis selon le code déchets EWC 08 04 10.

Informations administratives :

N° d'article	GENCOD	Conditionnement
034301001	4007955343011	400 g
034303001	4007955343134	4 kg





decotric GmbH, Im Schedetal 1, 34346 Hann. Münden, Allemagne Tél.: +49 55 41 / 70 03 – 461 · export@decotric.fr

Etat au 23/10/2025

Remarque: