

Spachtelmassen Pulver



	decomur Fill+Finish Spachtel easy	decomur Super-Haftspachtel	decofill Füllspachtel innen	decomur außen Fassaden-Spachtel	decoplast Flächen- u. Fliesenspachtel	decofill Außenspachtel
Materialbasis	Gips	Gips	Gips	Zement	Zement	Zement
Einsatzbereich	innen	innen	innen	innen und außen	innen und außen	innen und außen
Untergründe						
Gipsputz	■	■	■		■	■
Kalk-Zementputz	■	■	■	■	■	■
Beton	■	■	■	■	■	■
Porenbeton	■	■	■	■	■	■
Mauerwerk		■		■		■
Kalksandstein	■	■	■	■	■	■
Calcium-Silikatplatten	■		■		■	■
Gipskarton- und Gipsfaserplatten	■	■	■		■	
Zementfaserplatten	■	■	■		■	■
Dispersions- und Latexfarben					■	
Fassadenfarben					■	
Kunstharzputz			■		■	
nicht saugender Untergrund			■		■	
glasierte Fliesen					■	
glasierte Klinker					■	
Auftragsstärke	0-7 cm	0-10 cm	0-3 cm	0-10 cm	0-10 cm	
Verarbeitungszeit	60 Minuten	45 Minuten	40 Minuten	30 Minuten	30 Minuten	4-5 Stunden
Oberflächengüten im Trockenbau	Q1-Q4	Q1-Q4	Q1-Q4			
Schleifempfehlung	150-180	120	120-150	filzbar	filzbar	filzbar
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: green; margin-right: 5px;"></div> Empfehlung </div> <div style="margin-left: 20px;">Ihr direkter Weg zum Produkt ⇨</div>						

Spachtelmassen gebrauchsfertig



	decomur Fill-Finish Spachtel ready	decomur Leichtspachtel	decomur Roll-Spachtel	decofill Fertigschachtel
Materialbasis	Dispersion	Dispersion	Dispersion	Dispersion
Einsatzbereich	innen	innen	innen	innen
Untergründe				
Gipsputz	■	■	■	■
Kalk-Zementputz	■	■	■	■
Beton	■	■	■	■
Porenbeton		■		■
Mauerwerk		■		
Kalksandstein		■		
Calcium-Silikatplatten				
Gipskartonplatten	■	■	■	■
Gipsfaser- und Zementfaserplatten	■	■	■	■
Dispersions- und Latexfarben	■	■	■	■
Silikatfarben	■	■	■	■
Kunstharzputz	■	■	■	■
nicht saugender Untergrund	■	■	■	■
Mischuntergrund	■	■	■	■
Auftragsstärke	0-3 mm	0-8 mm	0-3 mm	0-5 mm
airless spritzbar (Details s. TI)	■	■	■	■
rollbar	■		■	
Oberflächengüten im Trockenbau	Q1-Q4	Q2-Q4	Q3-Q4	Q2-Q4
Schleifempfehlung	150 oder feiner	150 oder feiner	150 oder feiner	100 oder feiner

■ Empfehlung Ihr direkter Weg zum Produkt ⇄
■ geeignet

