

decomur Renovier- und Fliesenspachtel R4

Anwendungsbereich:

Kunstharzverstärkte, feine Spachtelmasse auf Basis von Spezialzement für Wand- und Deckenflächen im Innenbereich. Hervorragend geeignet zum Ausbessern, Glätten, Füllen und Verfugen. decomur Renovier- und Fliesenspachtel überzeugt durch seine optimale Haftung auch auf schwierigen Untergründen und ist auch in Feuchträumen anwendbar. Die gespachtelten Flächen lassen sich nach dem Durchtrocknen hervorragend schleifen.

Eigenschaften:

- für innen
- optimale Haftung auf glatten oder nicht saugenden Untergründen:
 - glasierte Fliesen
 - Dispersionsfarben
 - Kunstharzputze
 - Glasfaser
 - imprägnierte Gipskartonplatten
- zum vollflächigen Überspachteln, Glätten, Ausbessern und Füllen
- hoch kunstharzvergütet und faserverstärkt
- für Oberflächengüten Q1-Q4 im Trockenbau*
- hervorragende Verarbeitungseigenschaften
- sehr gut schleifbar

*gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e. V.

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Spezialzement, elastifizierendes Kunstharz, Methylcellulose, Additive
 Schüttdichte: 1,00g/cm³
 GISCODE: ZP1. Chromatarm gemäß EU-Verordnung 1907/2006, Anhang XVII (47)

Ansatz und Verarbeitung:

2 Raumteile decomur Renovier- und Fliesenspachtel in 1 Raumteil sauberes, kaltes Wasser einstreuen (z. B. 1 kg decomur in 500 ml Wasser) und umrühren, bis eine klumpenfreie Masse entsteht. Die angesetzte Spachtelmasse innerhalb von 40 Minuten mit einem Spachtel oder einer Glättkelle auftragen (Schichtstärke von 0 bis 20 mm). Die Spachtelmasse ist leicht zu glätten und zu filzen und lässt sich nach dem Durchtrocknen bei Bedarf sehr gut nachschleifen. Die geschliffenen Flächen sind vor der weiteren Bearbeitung mit decotric Tiefengrund LF zu behandeln.

Verbrauch:

1 kg Pulver auf 1 m² bei 1 mm Auftragsstärke

Hinweise:

Nicht unter +5 °C Objekt- und Raumtemperatur verarbeiten. Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Bei Ausbesserungsarbeiten die unterschiedliche Saugfähigkeit und Alkalität berücksichtigen. Die Vorschriften der Anstrich- und Klebstoffhersteller für die Vorbehandlung zementgebundener Untergründe sind unbedingt zu beachten. Nicht geeignet für Bodenfliesen.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.decotric.de oder unter sds@decotric.de.

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen und kühl und trocken lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Ausgehärtete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Abfallschlüssel-Nr. EWC 06 02 99..

Artikel-Nr.

032804001
032807001

EAN

4007955328049
4007955328070

Gebindegröße

5 kg
15 kg



Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.