

Power Acryl Fugendicht A3

Anwendungsbereich:

Dauerelastische Acryl-Dichtungsmasse für Fugen und Risse. Ideal zum Abdichten von Anschlussfugen an Fenstern, Türen, Rollladenkästen, Deckenanschlüssen etc.

Eigenschaften:

- dauerelastisch
- überstreichbar
- geruchsneutral
- für innen
- weiß

Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Kunststoffdispersion, Füllstoffe, Titandioxid, Wasser und Additive
Dehnfähigkeit:	12,5 %
Farbe:	weiß
Dichte:	ca. 1,63 g/cm ³
pH-Wert:	8
CE-Kennzeichnung:	EN 15651 Typ F int-ext (7,5P)

Untergrundvorbehandlung:

Für alle Untergründe ohne ständige Feuchtigkeitsbelastung wie z. B. Beton, Putz und Mauerwerk, sowie keramische Fliesen, Metall, Holz, Polystyrol, lackierte Flächen, Dispersionsfarbenanstriche und Kunstharzputze. Nicht saugende Untergründe müssen trocken, tragfähig, staub- und fettfrei sein. Saugende Untergründe vornässen

Verarbeitung:

Power Acryl Fugendicht A3 in die abzudichtende Fuge drücken und die Oberfläche bei Bedarf sofort feucht glätten. Rückstände der Dichtungsmasse sofort mit einem feuchten Tuch entfernen.

Trockenzeit

Hautbildung nach ca. 20 Minuten. Nach ca. 24 Stunden überstreichbar.

Hinweise:

Nicht unter +5 °C verarbeiten. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Vor Gebrauch die sicherheitsrelevanten Daten im Sicherheitsdatenblatt beachten. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.pufas.de/www.decotric.de oder unter sds@pufas.de.

Lagerung:

Gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Einge-trocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste nach Abfallschlüssel- Nr. EWC 08 04 10 entsorgen.

Art. Nr.	EAN	Gebindegröße
034711001	4007955347118	310 ml

Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.